

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM TG-61** 厂商: **韩国工程塑料 KEP** 品牌: **Kepital**

材料标识	POM-GF	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Kepital	材料特性	耐磨、中等粘度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.65	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.50	%
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	5.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	147	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	3.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	201	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	9190	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	78	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		164	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	165	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	1.3E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

体积电阻	ASTM D257	1.0E+14	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.800 mm	HB